


35KV 三芯户内终端

适用于 26/35kv 聚氯乙烯和交联聚乙烯电力电缆，具有良好的电气和机械性能。能在各种恶劣环境条件下长期使用。具有重量轻、安装方便等优点。广泛地应用于电力、石油、化工、冶金铁路港口和建筑等各个领域。

型号含义

□ LS □ - □ / □ □



技术参数

| 序号 | 项目 | | 参数 |
|----|---------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 直流耐压测试 | | 156kv 15 min |
| 2 | 局部放电测试 | | $\leq 10Pc$ ($1.7U_0$) |
| 3 | 冲击耐压测试 | | 250kv 1.2/50 μs +10times |
| 4 | 工频耐压测试 | | 78kv 4h |
| 5 | 湿态工频耐压测试 (户外) | | 105kv 1min |
| 6 | 干态工频耐压测试 (户内) | | 105kv 1min |
| 7 | 主要冷缩材料 | 硬度邵氏(A) | 45 \pm 3 |
| 8 | | 拉伸强度(Mpa) | ≥ 14 |
| 9 | | 永久变形率 | $\leq 5\%$ |
| 10 | 冷缩绝缘管 | 体积电阻率 ($\Omega \cdot cm$) | $\geq 1 \times 10^{14}$ |
| 11 | | 击穿强度(kv/mm) | ≥ 23 |
| 12 | 冷缩应力管 | 介电常数(ϵ) | ≈ 25 |

产品图样



产品名称以及规格型号

| 产品名称 | 型号 | 适用电缆截面(mm ²) |
|-------------|-------------|--------------------------|
| 35KV 三芯户内终端 | NLSY-35/3.1 | 50-95 |
| | NLSY-35/3.2 | 120-185 |
| | NLSY-35/3.3 | 240-400 |
| | NLSY-35/3.4 | 500-630 |